Krafting.
Do it Yourself

KRAFT paints

ECO
Wood Aqua

Οικολογική Ακρυλική Ριπολίνη Νερού Πολυουρεθάνης υψηλών προδιαγραφών εσωτερικής χρήσης, για ξύλινες και μεταλλικές επιφάνειες

Σχεδόν άοσμη και φιλική προς το χρήστη και το περιβάλλον.

Λόγω της πολύ καλής πρόσφυσης σε παλιά βερνικοχρώματα διαλύτου είναι η ιδανική λύση για επαναβαφές εσωτερικών επιφανειών.

Δεν κιτρινίζει με το πέρασμα του χρόνου ακόμα και σε κλειστούς χώρους.

Έχει πολύ μαλακό δούλεμα, εύκολο άπλωμα και μεγάλη απόδοση.

Πιστοποιημένο από το Ανώτατο Συμβούλιο Απονομής Οικολογικού Σήματος της Ελλάδας (ΑΣΑΟΣ) σύμφωνα με τα κριτήρια του Συμβουλίου Απονομής του Οικολογικού Σήματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Οικολογική υδατοδιαλυτή ακρυλική ριπολίνη πολυουρεθάνης υψηλών προδιαγραφών κατάλληλη για εσωτερική χρήση. Υψηλής λευκότητας και καλυπτικότητας προϊόν, δεν κιτρινίζει στην πάροδο του χρόνου. Σχεδόν άοσμη και φιλική προς το χρήστη, αποτελεί ιδανική λύση για την βαφή μεταλλικών ή ξύλινων επιφανειών (πόρτες, κουφώματα, ντουλάπια, παράθυρα). Εφαρμόζεται εύκολα και γρήγορα, σε νέες ή βαμμένες με βερνικοχρώματα νερού ή διαλύτου επιφάνειες δίνοντας ένα ομοιόμορφο και χωρίς ατέλειες γυαλιστερό, σατινέ ή ματ φινίρισμα.

Προϊόν χαμηλών πτητικών οργανικών ενώσεων (Π.Ο.Ε.)

Φιλικό στο χρήστη και στο περιβάλλον

Δουλεύεται εύκολα
Απλώνεται ομοιόμορφα
Προστατεύει αποτελεσματικά
Υψηλής Απόδοσης

VOC CONTROL

08/10

MADE IN E.U. | DRUCKFARBEN HELLAS A.E.B.E, ASPROPYRGOS ATTIKI, GREECE
TEL: +30 210 55 19 500 **www.kraftpaints.gr - www.druckfarben.gr**

Γραμμή Επικοινωνίας - Παραγγελίων: χωρίς χρέωση **800 111 7700**

ECO
Wood Aqua

Προετοιμασία & Βαφή Επιφάνειας

Για την εξασφάλιση καλής πρόσφυσης, η επιφάνεια απαιτείται να είναι στεγνή, καθαρή και ελεύθερη από σκόνες, λίπη, άλατα, σκουριές, σαθρές βαφές και υπολείμματα, φουσκωμένα χρώματα κλπ.

Η προεργασία των βαμμένων επιφανειών με αποχαρτάρισμα, καθαρισμό με φλόγα, κλπ, μπορεί να δημιουργήσει επικίνδυνη σκόνη ή εκνεφώματα. Να εργάζεστε σε καλά αεριζόμενο χώρο. Χρησιμοποιείτε απαραιτήτως κατάλληλα μέσα ατομικής προστασίας.

- Νέες ξύλινες επιφάνειες: Γυαλοχαρτάρισμα, καθαρισμός, 1 στρώση KRAFT WOOD CARE AQUA (συντηρητικό ξύλου), στοκάρισμα με KRAFT SPACHTEL, 1 στρώση ECO VELATOURA AQUA ή ECO STAIN BLOCKER AQUA και 2 στρώσεις ECO WOOD AQUA.
- Ξύλινες επιφάνειες με μούχλα, ψωρίαση, μύκητες, πρασινίλες, λεκέδες, κάπνα, παλιά υγρασία: αρχικά απαιτείται απολέπιση (αφαίρεση) των σαθρών στοιχείων, στη συνέχεια εφαρμογή KRAFT MOLD BLOCKER με πινέλο, πατρόγκα ή βούρτσα, καθαρισμός, 1 στρώση KRAFT WOOD CARE AQUA (συντηρητικό ξύλου), στοκάρισμα με KRAFT SPACHTEL, 1-2 στρώσεις ECO VELATOURA AQUA ή ECO STAIN BLOCKER AQUA και τέλος 2 στρώσεις ECO WOOD AQUA.
- Βαμμένες επιφάνειες με σταθερό και λείο υπόβαθρο: Ελαφρύ αποχαρτάρισμα, καθαρισμός, 1 στρώση ECO VELATOURA AQUA ή ECO STAIN BLOCKER AQUA είτε KRAFT RUST BLOCKER AQUA (μεταλλικές επιφάνειες) και 2 στρώσεις ECO WOOD AQUA.
- Μεταλλικές επιφάνειες: 1-2 στρώσεις KRAFT RUST BLOCKER AQUA και 1-2 στρώσεις ECO WOOD AQUA.

  Για σκούρες αποχρώσεις προτείνεται να προηγηθεί μία στρώση ECO STAIN BLOCKER AQUA σε αποχρώσεις της ίδιας χρωματικής οικογένειας.

Οδηγίες Εφαρμογής

- Εργαλεία βαφής: Πινέλο με συνθετική τρίχα, ρολό (κατά προτίμηση μοχέρ), πιστόλι αέρος (με μπέκ 1,8-2mm) ή airless.
- Καθαρισμός: Αμέσως μετά την εφαρμογή απομακρύνετε από τα εργαλεία βαφής όσο το δυνατό περισσότερο υλικό, στραγγίζοντάς το καλά μέσα στο δοχείο. Στη συνέχεια να καθαρίζετε τα εργαλεία με ζεστό νερό και σαπούνι ή απορρυπαντικό, καθώς επίσης και τα υπολείμματα του προϊόντος. Δεν αδειάζουμε τα υγρά πλύσης στον υδροφόρο ορίζοντα.
- Αραίωση:
  - Πινέλο ή ρολό: 0-5% με νερό.
  - Πιστόλι: Εξαρτάται από το μπεκ και τον τύπο του πιστολιού.
- Χρόνος επιφανειακού στεγνώματος: 1-2 ώρες, σε 25˚C και 50% σχετική υγρασία (οι χρόνοι στεγνώματος επιμηκύνονται σε υγρές-κρύες συνθήκες).
- Ελάχιστος χρόνος επαναβαφής: 8-12 ώρες.
- Αναδεύετε καλά πριν τη χρήση & κατά τη διάρκεια της εφαρμογής.
- Μην εφαρμόζετε σε θερμοκρασίες κάτω από 10˚C και πάνω από 35˚C καθώς και άνω του 65% σχετικής υγρασίας.

Συσκευασία

- Διατίθεται σε Λευκό σε Γυαλιστερό, Σατινέ και Ματ φινίρισμα σε συσκευασίες των 0,75L και 2,5L.
- Βάσεις (P, D, A): διατίθεται σε Γυαλιστερό, Σατινέ και Ματ φινίρισμα σε συσκευασίες των 1L και 3L. Χρωματίζονται με το σύστημα ανάμειξης KRAFT INSPIRED COLOR σε χιλιάδες αποχρώσεις. Για τη διασφάλιση της ποιότητας του προϊόντος απαιτείται να χρωματίζεται η αντίστοιχη βάση που επιλέγεται από το σύστημα ανάμειξης της KRAFT.

Οδηγίες Ασφαλούς Χρήσης

Φυλάξτε το κλειδωμένο και μακριά από παιδιά. Να φοράτε πάντα στολή εργασίας. Να πλένετε καλά τα χέρια σας μετά το τέλος της εργασίας σας. Ο χώρος εργασίας να αερίζεται καλά. Μην αδειάζετε το υπόλοιπο του περιεχομένου στην αποχέτευση ούτε μαζί με τα οικιακά απορρίμματα. Θα πρέπει να ζητούνται συμβουλές από την τοπική αυτοδιοίκηση σχετικά με τη διάθεση και την αποκομιδή αποβλήτων.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να συμβουλευτείτε το Φυλλάδιο Δεδομένων Ασφαλείας αυτού του προϊόντος.

Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων:
210-7793777

Πληροφορίες για τους λόγους για τους οποίους αποδόθηκε το οικολογικό σήμα σε αυτό το προϊόν υπάρχουν στην ιστοσελίδα της Ε.Ε. www.ecolabel.eu

Αποθήκευση

- Αποθηκεύετε το προϊόν σε θερμοκρασία από 5˚C έως 35˚C και ποσοστού σχετικής υγρασίας <65%.
- Διατηρείτε τα δοχεία ερμητικά κλειστά.

Χρώματα εσωτερικής χρήσης για διακοσμητικά στοιχεία και επενδύσεις από ξύλο και μέταλλο, συμπεριλαμβανομένων των υποστρωμάτων (Y) A/δ
Οριακή τιμή φάσης: 90 g/L Μέγιστη Περιεκτικότητα Π.Ο.Ε. προϊόντος έτοιμου προς χρήση: 66,35 g/L

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

	Gloss	Satin	Matte
Ειδικό Βάρος - Λευκό (Kg/L)	1,30 (±0,02) {ISO 2811}		
Ειδικό Βάρος - Βάσεις (Kg/L) (± 0,02)	P: 1,21 D: 1,09 A: 1,05 (±0,02) {ISO 2811}		
Στερεά κατ' Όγκο (%)	44 (±1)		
pH	8,5-9,2		
Ιξώδες (KU)	80-110 {ASTM D-562}		
Στιλπνότητα (γωνία παρατήρησης 60˚)	> 80	30-40	<10 {ISO 2813}
Δείκτης Λευκότητας	Λευκό: WI> 90		
Δείκτης Κιτρινίσματος	Λευκό: YI> -0,4		
Απόδοση (m^2/L)	9-13* {ISO 6504-1:2006}		
Χρόνος Αποθήκευσης	1 έτος τουλάχιστον		

* ανάλογα με την απορροφητικότητα της επιφάνειας, τις συνθήκες βαφής και τη μέθοδο εφαρμογής