

# Εποξειδικό Χρώμα

## Professional

### Εποξειδικό χρώμα διαλύτου δύο συστατικών

Ισχυρή πρόσφυση σε μπετόν και σε μέταλλα.

Εξαιρετική αντοχή στις καιρικές συνθήκες.

Υψηλή σκληρότητα και ελαστικότητα.

Μεγάλη απόδοση και καλυπτικότητα.

Εύκολο δούλεμα, ιδανικό άπλωμα και γρήγορο στέγνωμα.

Εποξειδικό τελικό χρώμα διαλύτου δύο συστατικών κατάλληλο για την προστασία τιμεντένιων, μεταλλικών και γενικότερα δομικών επιφανειών αλλά και βιομηχανικών δαπέδων. Εφαρμόζεται εύκολα προσφέροντας επιφάνεια που μπορεί να προστατέψει από τις αντίξοες καιρικές συνθήκες.



Δουλεύεται εύκολα  
Απλώνεται ομοιόμορφα  
Μεγάλης Καλυπτικότητας  
Υψηλής Απόδοσης

03/09

# Εποξειδικό Χρώμα

## Προετοιμασία & Βαφή Επιφάνειας

Για την εξασφάλιση καλής πρόσφυσης, η επιφάνεια απαιτείται να είναι στεγνή, καθαρή και ελεύθερη από σκόνες, λίπη, άλατα, σκουριές και υπολείμματα, σαθρές βαφές, φουσκωμένα χρώματα κλπ.

- ◆ Σε βαμμένες επιφάνειες με σταθερό υπόβαθρο: 2 στρώσεις KRAFT ΕΠΟΞΕΙΔΙΚΟ ΧΡΩΜΑ.
- ◆ Σε νέες επιφάνειες: 1 στρώση KRAFT ΕΠΟΞΕΙΔΙΚΟ ΑΣΤΑΡΙ για την εξασφάλιση της καλής πρόσφυσης και προστασίας από τα αλκάλια και στη συνέχεια εφαρμόζονται 2 στρώσεις KRAFT ΕΠΟΞΕΙΔΙΚΟ ΧΡΩΜΑ.
- ◆ Η οποιαδήποτε εργασία πάνω στο δάπεδο πραγματοποιείται μετά την πλήρη σκλήρυνση του χρώματος.

## Οδηγίες Εφαρμογής

- ◆ Εργαλεία βαφής: Πινέλο, ρολό, πιστόλι αέρος ή airless.
- ◆ Καθαρισμός: Αμέσως μετά την εφαρμογή καθαρίζουμε τα εργαλεία με KRAFT ΔΙΑΛΥΤΙΚΟ ΝΙΤΡΟΥ 2000, καθώς επίσης και τα υπολείμματα του προϊόντος.
- ◆ Αραίωση:
  - ◆ 1<sup>ο</sup> χέρι: 10-12% με KRAFT ΔΙΑΛΥΤΙΚΟ ΝΙΤΡΟΥ 2000
  - ◆ 2<sup>ο</sup> χέρι: 8-10% με KRAFT ΔΙΑΛΥΤΙΚΟ ΝΙΤΡΟΥ 2000
- ◆ Χρόνος επιφανειακού στεγνώματος: 1 - 2 ώρες, σε 25°C και 50% σχετική υγρασία (οι χρόνοι στεγνώματος επιμηκύνονται σε υγρές - κρύες συνθήκες).
- ◆ Ελάχιστος χρόνος επαναβαφής: 24 ώρες.
- ◆ Χρόνος πλήρους σκλήρυνσης: 5 - 6 ημέρες.
- ◆ Αναδεύετε καλά πριν τη χρήση και κατά τη διάρκεια της εφαρμογής.
- ◆ Μην εφαρμόζετε σε θερμοκρασίες κάτω από 5°C και πάνω από 35°C καθώς και άνω του 65% σχετικής υγρασίας.

## Συσκευασία

- ◆ Διατίθεται σε συσκευασία 3L (A+B).
- ◆ Σε λευκό και γκρι απόχρωση.

## Οδηγίες Ασφαλούς Χρήσης

Εύφλεκτο. Μακριά από πηγές ανάφλεξης. Απαγορεύεται το κάπνισμα. Επιβλαβές όταν

εισπνέεται και σε επαφή με το δέρμα. Μην αναπνέετε εκνεφώματα. Αποφεύγετε την επαφή με τα μάτια. Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια πλύνετε τα αμέσως με άφθονο νερό και ζητήστε ιατρική συμβουλή. Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα, πλυθείτε αμέσως με άφθονο σαπούνι. Φοράτε κατάλληλη προστατευτική ενδυμασία και γάντια. Ερεθίζει τα μάτια και το δέρμα. Μπορεί να προκαλέσει ευαισθητοποίηση σε επαφή με το δέρμα. Σε περίπτωση κατάποσης ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή και δείξτε αυτό το δοχείο ή την ετικέτα. Να χρησιμοποιείται μόνο σε καλά αεριζόμενο χώρο. Το υλικό και ο περιέκτης του να θεωρηθούν κατά τη διάθεσή τους επικίνδυνα απόβλητα.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να συμβουλευτείτε το Φυλλάδιο Δεδομένων Ασφαλείας αυτού του προϊόντος.

Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων:

210-7793777

## Περιέχει:

- Προϊόν αντίδρασης: Διφαινόλη Α-(επιχλωροδρίνη), εποξεική ρητίνη (αριθμητικό μέσο μοριακό βάρος 700-1100)
- Ξυλόλιο
- 3,6-διαζοκτανο-1,8-διαμίνη. Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση.

## Αποθήκευση

- ◆ Αποθηκεύετε το προϊόν σε θερμοκρασία από 5°C έως 35°C και ποσοστό υγρασίας < 50 %.
- ◆ Διατηρείτε τα δοχεία ερμητικά κλειστά.

## Τεχνικά Χαρακτηριστικά

|                                 |                                      |
|---------------------------------|--------------------------------------|
| Ειδικό Βάρος (Kg/L)             | Γκρι, Λευκό: 1,32 (±0,02) {ISO 2811} |
| Στερεά κατ' Όγκο (%)            | 61(±0,50)                            |
| Ιξώδες (KU)                     | 60-80 {ASTM D-652}                   |
| Στερεά κατά Βάρος (%)           | 77(±0,50)                            |
| Ανάμειξη                        | 3/1 κ.ο.                             |
| Χρόνος Ζωής Μίγματος (Pot Life) | 8 ώρες (20°C)                        |
| Απόδοση (m <sup>2</sup> /L)     | 8-9*                                 |
| Πάχος Ξηρού Υμένω (μm)          | 48                                   |
| Σημείο Ανάφλεξης                | 25°C                                 |
| Αντοχή στο Πλύσιμο              | Μετά από 6 ημέρες                    |
| Χρόνος Αποθήκευσης              | 1 έτος τουλάχιστον                   |

\* ανάλογα με την απορροφητικότητα της επιφάνειας, τις συνθήκες βαφής και τη μέθοδο εφαρμογής