Hydrochroma

Professional

Υδρόχρωμα για εσωτερικούς τοίχους και ταβάνια

Σχεδόν άοσμο, φιλικό προς το χρήστη και το περιβάλλον.

Ιδανικό για ταβάνια, κουζίνες, υπνοδωμάτια, μπάνια, κλιμακοστάσια.

Αποτρέπει τη συμπύκνωση των υδρατμών.

Δεν πλένεται.

Λευκό υδρόχρωμα εσωτερικής χρήσης κατάλληλο για ταβάνια & τοίχους σε κουζίνες, υπνοδωμάτια, μπάνια, κλιμακοστάσια. Εφαρμόζεται σε επιφάνειες από σοβά, ασβέστη ή παλαιά υδροχρώματα. Δουλεύεται εύκολα με ρολό, βούρτσα, πινέλο, πατρόγκα. Αφήνει ανοιχτούς τους πόρους του τοίχου, με αποτέλεσμα να αποτρέπεται η συμπύκνωση υδρατμών.

Προϊόν χαμηλών πτητικών οργανικών ενώσεων (Π.Ο.Ε.).

Φιλικό στο χρήστη και στο περιβάλλον.

Δουλεύεται εύκολα

Απλώνεται ομοιόμορφα

Καλύπτει αποτελεσματικά

Υψηλής Απόδοσης

VOC CONTROL

06/10

MADE IN E.U. | DRUCKFARBEN HELLAS A.E.B.E, ASPROPYRGOS ATTIKI, GREECE
TEL: +30 210 55 19 500 **www.kraftpaints.gr - www.druckfarben.gr**

Γραμμή Επικοινωνίας - Παραγγελιών: χωρίς χρέωση **800 111 7700**

Hydrochroma

Προετοιμασία & Βαφή Επιφάνειας

Για την εξασφάλιση καλής πρόσφυσης, η επιφάνεια απαιτείται να είναι στεγνή, καθαρή και ελεύθερη από σκόνες, λίπη, άλατα, σκουριές, σαθρές βαφές και υπολείμματα, φουσκωμένα χρώματα κλπ.

- Ψιλοστοκαρίσματα: Kraft Spachtel, τρίψιμο, αστάρωμα με Kraft Dur Aqua ή Kraft Stain Blocker Aqua ή Haft και 2 στρώσεις Kraft Hydrochroma.
- Χονδροστοκάρισμα: Kraft Putty, τρίψιμο, Kraft Spachtel, τρίψιμο, αστάρωμα με Kraft DurAqua ή Kraft Stain Blocker Aqua ή Haft και 2 στρώσεις Kraft Hydrochroma.
- Σε βαμμένες επιφάνειες με σταθερό υπόβαθρο: 2 στρώσεις Kraft Hydrochroma.
- Σε νέες επιφάνειες: 1 στρώση Kraft Dur Aqua ή Kraft Stain Blocker Aqua ή Kraft Dur Aqua White ή Haft και 2 στρώσεις Kraft Hydrochroma.
- Σε επιφάνειες με μούχλα, ψωρίαση, μύκητες, πρασινίλες: αφαίρεση σαθρών υπολειμμάτων, 1 στρώση Kraft Mold Blocker, καθαρισμός, αστάρωμα με Kraft Dur Aqua ή Kraft Stain Blocker Aqua ή Haft και 2 στρώσεις Kraft Hydrochroma.
- Σε επιφάνειες με λεκέδες, κάπνα, νικοτίνη, παλαιά υγρασία: 1-2 στρώσεις με Kraft Stain Blocker Aqua και μετά 2 στρώσεις Kraft Hydrochroma.
- Φρέσκα τσιμέντα, σοβάς, γυψοστοκαρίσματα: Βάφονται μετά από 30 ημέρες τουλάχιστον, αφού ασταρωθούν με KRAFT Dur Aqua ή Kraft Dur Aqua White.

Οδηγίες Εφαρμογής

- Εργαλεία Βαφής: πινέλο, ρολό (κατά προτίμηση με κοντό τρίχωμα σε σπατουλαρισμένες επιφάνειες», πιστόλι αέρος ή airless
- Αραίωση:
  - 1η στρώση: 10-12% με νερό.
  - 2η στρώση: 8-10% με νερό.
- Χρόνος επιφανειακού στεγνώματος: 1-2 ώρες, σε 25˚C και 50% σχετική υγρασία (οι χρόνοι στεγνώματος επιμηκύνονται σε υγρές-κρύες συνθήκες)
- Ελάχιστος χρόνος επαναβαφής: 4-6 ώρες
- Αναδεύετε καλά πριν από τη χρήση και κατά τη διάρκεια εφαρμογής.
- Μην εφαρμόζετε σε θερμοκρασίες κάτω από 10˚C και πάνω από 35˚C καθώς και άνω του 65% σχετικής υγρασίας.

Απόδοση

- 10m^2 ανά λίτρο, ανάλογα με το υπόβαθρο, την απορροφητικότητα της επιφάνειας, τις συνθήκες βαφής και τη μέθοδο εφαρμογής.

Συσκευασία

- Διατίθεται σε συσκευασίες των 3L και 9L.
- Χρωματίζεται σε απαλές αποχρώσεις (off white) με τα βασικά πλαστικά και το σύστημα ανάμειξης χρωμάτων της KRAFT.

Οδηγίες Ασφαλούς Χρήσης

Φυλάξτε το κλειδωμένο και μακριά από παιδιά. Μην αδειάζετε το υπόλοιπο του περιεχομένου στην αποχέτευση.

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να συμβουλευτείτε το Φυλλάδιο Δεδομένων Ασφαλείας αυτού του προϊόντος.

Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων:

210-7793777

Δεν περιέχει μόλυβδο και υδράργυρο.

Αποθήκευση

- Αποθηκεύετε το προϊόν σε θερμοκρασία από 5˚C εως 35˚C.
- Διατηρείτε τα δοχεία ερμητικά κλειστά.

Εσωτερικής χρήσης ματ για τοίχους και οροφές (στιλπνότητα <25@60˚)
Οριακή τιμή φάσης I: 75 g/L Οριακή τιμή φάσης II: 30 g/L Μέγιστη περιεκτικότητα Π.Ο.Ε προϊόντος έτοιμου προς χρήση: 29 g/L

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Ειδικό Βάρος (Kg/L)	Λευκό: 1,58 (±0,02) {ISO 2811}
Στέρεα κατ' Όγκο (%)	36
Ιξώδες (KU)	100-120 {ASTM D-562}
pH	8,8-9,5
Στιλπνότητα	<9 (γωνία παρατήρησης 85˚) {ISO 2813}
Καλυπτική Ικανότητα	> 97 {ISO 3905}
Θεωρητική Απόδοση (m^2/L)	10*
Χρόνος Αποθήκευσης	1 έτος τουλάχιστον

* ανάλογα με την απορροφητικότητα της επιφάνειας, τις συνθήκες βαφής και τη μέθοδο εφαρμογής