

Rust Blocker Aqua

Professional

Αντισκωριακό Αστάρι Νερού για εσωτερική και εξωτερική χρήση

Ισχυρή πρόσφυση σε σιδηρούχες και μη σιδηρούχες επιφάνειες.

Υψηλή αντισκωριακή προστασία.

Εύκολη και γρήγορη εφαρμογή.

Δεν περιέχει μόλυβδο και χρωμικές ενώσεις.

Είναι φιλικό στο περιβάλλον και στον χρήστη.

Επικαλύπτεται με υδατοδιαλυτά χρώματα καθώς και με χρώματα διαλύτου.

Υδατοδιαλυτό αντισκωριακό αστάρι εσωτερικής και εξωτερικής χρήσης με υψηλή πρόσφυση σε επιφάνειες σιδήρου, αλουμινίου, γαλβανιζέ, ψευδαργύρου, χρωμίου, μπρούντζου ή χαλκού. Εξασφαλίζει μακροχρόνια αντιδιαβρωτική προστασία και επικαλύπτεται με υδατοδιαλυτά χρώματα καθώς και με χρώματα διαλύτου. Εφαρμόζεται εύκολα και γρήγορα.



Προϊόν χαμηλών πτητικών οργανικών ενώσεων (Π.Ο.Ε.)

Φιλικό στο χρήστη και στο περιβάλλον

Εύκολη και γρήγορη εφαρμογή
Ισχυρή πρόσφυση
Υψηλή αντισκωριακή προστασία



06/10

Rust Blocker Aqua

Προετοιμασία & Βαφή Επιφάνειας

Για την εξασφάλιση καλής πρόσφυσης, η επιφάνεια απαιτείται να είναι στεγνή, καθαρή και ελεύθερη από σκόνες, λίπη, άλατα, σκουριές, σαθρές βαφές και υπολείμματα κλπ.

- ◆ Σε νέες επιφάνειες: προηγείται ελαφρά απολίπανση (τρίψιμο), απολίπανση με KRAFT ΔΙΑΛΥΤΙΚΟ ΠΙΝΕΛΟΥ, καθαρισμός και ακολουθούν 1 - 2 στρώσεις Rust Blocker Aqua.
- ◆ Σε σκουριασμένες επιφάνειες: αφαίρεση σκουριάς, απολίπανση με KRAFT ΔΙΑΛΥΤΙΚΟ ΠΙΝΕΛΟΥ, καθαρισμός, ακολουθούν 1-2 στρώσεις Rust Blocker Aqua.

Οδηγίες Εφαρμογής

- ◆ Εργαλεία βαφής: Πινέλο, ρολό, πιστόλι αέρος ή airless.
- ◆ Αραιώση: Πινέλο ή ρολό: έως 5% με νερό.
- ◆ Πιστόλι: Εξαρτάται από το μπεκ και τον τύπο του πιστολιού
- ◆ Χρόνος επιφανειακού στεγνώματος: 20 - 40 λεπτά.
- ◆ Ελάχιστος χρόνος επαναβαφής: 12 ώρες.
- ◆ Αναδεύετε καλά πριν τη χρήση & κατά τη διάρκεια της εφαρμογής.
- ◆ Μην εφαρμόζετε σε θερμοκρασίες κάτω από 10°C και πάνω από 35°C καθώς και άνω του 65% σχετικής υγρασίας.
- ◆ Απόδοση: 8-10m²/L ανάλογα με την απορροφητικότητα της επιφάνειας, τις συνθήκες βαφής και τη μέθοδο εφαρμογής.

Συσκευασία

- ◆ Διατίθεται σε κίτρινη και γκρι απόχρωση στη συσκευασία των 0,75L και 2,5L.

Οδηγίες Ασφαλούς Χρήσης

Φυλάξτε το κλειδωμένο και μακριά από παιδιά. Μην αδειάζετε το υπόλοιπο του περιεχομένου στην αποχέτευση.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να συμβουλευτείτε το Φυλλάδιο Δεδομένων Ασφαλείας αυτού του προϊόντος.

Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων:
210-7793777

Δεν περιέχει μόλυβδο, χρωμικές ενώσεις και υδράργυρο.

Αποθήκευση

- ◆ Αποθηκεύετε το προϊόν σε θερμοκρασία από 5°C έως 35°C και ποσοστού σχετικής υγρασίας < 50%.
- ◆ Διατηρείτε τα δοχεία ερμητικά κλειστά.

Ειδικά Επιχρίσματα ενός συστατικού Α/θ (Υ)

Οριακή τιμή φάσης I: 140g/L

Οριακή τιμή φάσης II: 140g/L

Μέγιστη Περιεκτικότητα Π.Ο.Ε. προϊόντος έτοιμου προς χρήση 20 g/L

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Ειδικό Βάρος (Kg/L)	1,32(±0,02) {ISO 2811}
Στερεά κατ' Όγκο (%)	45 (±1)
Ιξώδες (KU)	70 - 90 {ASTM D-562}
Στιλπνότητα (60°)	≤10
Απόδοση (m ² /L)	8 - 10*
Χρόνος Αποθήκευσης	1 έτος τουλάχιστον
* ανάλογα με την απορροφητικότητα της επιφάνειας, τις συνθήκες βαφής και τη μέθοδο εφαρμογής	