

Superior

Υποαλλεργικό τελικό χρώμα υψηλών επιδόσεων με
αντιμικροβιακή δράση

Premium Professional

Εξαιρετική αντίσταση στους
λεκέδες και αποτελεσματικός
καθαρισμός τους.

Υποαλλεργική και αντιμικρο-
βιακή δράση.

Άριστη συμπεριφορά στην
υγρασία και στα αλκάλια.

Πολύ μεγάλη απόδοση.

Εξαιρετική κάλυψη και πρό-
σφυση.

Υψηλής ποιότητας, ultra matt ακρυλικό τελικό χρώμα για εσωτερική κυρίως χρήση. Χρησιμοποιείται για την προστασία νέων ή βαμμένων αλλά κατάλληλα προετοιμασμένων επιφανειών όπως τοίχοι, ταβάνια, γυψοσανίδες, σοβάδες, παρτενίνες κτλ. Παρουσιάζει εξαιρετική αντοχή στον εμποτισμό λεκέδων αλλά και στον εύκολο καθαρισμό τους, διατηρώντας την τελική επιφάνεια συνέχεια καθαρή. Λόγω της ειδικής σύνθεσής του συμπεριφέρεται άψογα απέναντι στην υγρασία αφού δεν επηρεάζεται από τα αλκάλια και δεν επιτρέπει την ανάπτυξη μικροβίων και μούχλας. Επίσης παρουσιάζει υποαλλεργική δράση, περιέχει πολύ μικρό ποσοστό πτητικών οργανικών ενώσεων, με αποτέλεσμα να είναι η ιδανική λύση για βαφή εσωτερικών χώρων. Εφαρμόζεται εύκολα, έχει πολύ μεγάλη απόδοση και εξαιρετικό άπλωμα προσφέρο-
ντας ένα άψογο και ομοιόμορφο φινίρισμα.



Κορυφαία αντοχή
Χαμηλή απορρόφηση λεκέδων
Άριστη πρόσφυση και υψηλή απόδοση
Άριστες ιδιότητες εφαρμογής



06/10

Superior

Προετοιμασία & Βαφή Επιφανείας

Για την εξασφάλιση καλής πρόσφυσης, η επιφάνεια απαιτείται να είναι στεγνή, καθαρή και ελεύθερη από σκόνες, λίπη, άλατα, σκουριές, σαθρές βαφές και υπολείμματα, φουσκωμένα χρώματα κλπ.

Η προεργασία των βαμμένων επιφανειών με αποχαρτάρισμα, καθαρισμό με φλόγα, κλπ, μπορεί να δημιουργήσει επικίνδυνη σκόνη ή εκνεφώματα. Να εργάζεστε σε καλά αεριζόμενο χώρο. Χρησιμοποιείτε απαραίτητως κατάλληλα μέσα ατομικής προστασίας.

- ◆ Ψιλοστοκάρισμα: Kraft Sprachtel, τρίψιμο, αστάρωμα με Kraft Haft ή Eco Dur Aqua ή Kraft Dur Aqua White. Εφαρμογή 2 στρώσεων Kraft Superior μετά από 24 ώρες.
- ◆ Χονδροστοκάρισμα: Kraft Putty, τρίψιμο, Kraft Sprachtel, αστάρωμα με Eco Dur Aqua ή Kraft Dur Aqua White. Εφαρμογή 2 στρώσεων Kraft Superior μετά από 24 ώρες.
- ◆ Σε βαμμένες επιφάνειες με σταθερό υπόβαθρο: 2 στρώσεις Kraft Superior.
- ◆ Σε νέες επιφάνειες: 1 στρώση Kraft Haft ή Eco Dur Aqua ή Kraft Dur Aqua White για την εξασφάλιση της καλής πρόσφυσης και προστασίας από τα αλκάλια και μετά από 24 ώρες εφαρμόζονται 2 στρώσεις Kraft Superior.
- ◆ Σε επιφάνειες με μούχλα, ψωρίαση, μύκητες, πρασινίλες: αφαίρεση σαθρών υπολειμμάτων, 1 στρώση Kraft Mold Blocker, καθαρισμός την επόμενη μέρα, αστάρωμα με Eco Stain Blocker Aqua και μετά από 24 ώρες εφαρμογή 2 στρώσεων Kraft Superior.
- ◆ Φρέσκα τσιμέντα, σοβάς, γυψοστοκάρισμα: βάφονται μετά από 30 ημέρες τουλάχιστον, αφού ασταρωθούν με Eco Dur Aqua ή Kraft Dur Aqua White.

Οδηγίες Εφαρμογής

- ◆ Εργαλεία βαφής: Πινέλο, κοντότριχο ρολό, πιστόλι αέρος ή airless.
- ◆ Καθαρισμός: Αμέσως μετά την εφαρμογή απομακρύνετε από τα εργαλεία βαφής όσο το δυνατό περισσότερο υλικό. Στη συνέχεια να καθαρίζετε τα εργαλεία με ζεστό νερό και σαπούνι ή απορρυπαντικό, καθώς επίσης και τα υπολείμματα του προϊόντος.
- ◆ Αραιώση: ◆ 1^η στρώση: 5-10% με νερό.
◆ 2^η στρώση: 0-5% με νερό.
- ◆ Χρόνος επιφανειακού στεγνώματος: 1-2 ώρες, σε 25°C και 50% σχετική υγρασία (οι χρόνοι στεγνώματος επιμηκύνονται σε υγρές - κρύες συνθήκες).
- ◆ Ελάχιστος χρόνος επαναβαφής: 10-12 ώρες.

- ◆ Αναδεύετε καλά πριν τη χρήση & κατά τη διάρκεια της εφαρμογής.
- ◆ Μην εφαρμόζετε σε θερμοκρασίες κάτω από 10°C και πάνω από 35°C καθώς και άνω του 65% σχετικής υγρασίας.

Συσκευασία

Διατίθεται σε Λευκό σε συσκευασίες των 0,75L, 3L και 9L καθώς και σε βάσεις P, D και A των 1L, 3L και 9L κατάλληλες για τον χρωματισμό με το Σύστημα Ανάμειξης Χρωμάτων KRAFT INSPIRED COLOR.

Οδηγίες Ασφαλούς Χρήσης

Φυλάξτε το δοχείο κλειδωμένο και μακριά από παιδιά. Μην αδειάζετε το υπόλοιπο του περιεχομένου στην αποχέτευση.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να συμβουλευτείτε το Φυλλάδιο Δεδομένων Ασφαλείας αυτού του προϊόντος.

Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων
210 7793777

Αποθήκευση

- ◆ Αποθηκεύετε το προϊόν σε θερμοκρασία από 5°C έως 35°C και ποσοστό σχετικής υγρασίας < 65%.
- ◆ Διατηρείτε τα δοχεία ερμητικά κλειστά.

Εσωτερικής χρήσης Ματ για τοίχους και οροφές (Y) A/a

Οριακή τιμή: 30 g/L

Μέγιστη Περιεκτικότητα Π.Ο.Ε. προϊόντος έτοιμου προς χρήση 5 g/L

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

| | |
|-----------------------------|---|
| Ειδικό Βάρος (Kg/L) | Λευκό: 1,36 (±0,02) Βάση P: 1,35 (±0,02) Βάση D: 1,25 (±0,02) Βάση A: 1,23 (±0,02) {ISO 2811} |
| Στερεά κατ' Όγκο (%) | 45 (±2) |
| Ιξώδες (KU) | 95-120 {ASTM D-562} |
| pH | 8,8- 9,6 |
| Σπιλνότητα (85°) | < 4 {ISO 2813} |
| Απόδοση (m ² /L) | 15-17* {ISO 6504-1:2006} |
| Χρόνος Αποθήκευσης | 1 έτος τουλάχιστον |

* ανάλογα με την απορροφητικότητα της επιφάνειας, τις συνθήκες βαφής και τη μέθοδο εφαρμογής