

Wood Care

συντηρητικό ξύλου διαλύτου

Professional

Συντηρητικό ξύλου για εσωτερική και εξωτερική χρήση

Τέλεια προστασία από μύκητες, σαράκι, μπλε κηλίδες, σήψη, υγρασία.

Μεγάλη διεισδυτική ικανότητα και πρόσφυση.

Ακολουθεί τις συστολές και διαστολές του ξύλου, με αποτέλεσμα το φιλμ να μην σπάει, να μην φουσκώνει, ούτε και να ξεφλουδίζει.

Δουλεύεται εύκολα και απλώνεται ιδανικά.

Περιέχουν φίλτρα UV και άλλα έγχρωμα διαφανή οξειδία, ώστε να προστατεύεται το ξύλο από την υπεριώδη ακτινοβολία.

Προσφέρει ιδανικό φινίρισμα.

Συντηρητικό ξύλου διαλύτου, κατάλληλο για εσωτερική και εξωτερική χρήση. Προστατεύει και συντηρεί το ξύλο από μύκητες, σαράκι, μπλε κηλίδες και σήψη.

Έχει μεγάλη διεισδυτική ικανότητα, στεγνώνει γρήγορα και απλώνεται ομοιόμορφα χωρίς ματίσεις. Τα πρόσθετα που περιέχει είναι βιοαποικοδομήσιμα.



Προϊόν χαμηλών πτητικών οργανικών ενώσεων (Π.Ο.Ε.)

Φιλικό στον χρήστη και στο περιβάλλον

Δουλεύεται εύκολα

Απλώνεται ομοιόμορφα

Εμποτίζει αποτελεσματικά

Υψηλής Απόδοσης



06/10

Wood Care συντηρητικό ξύλου διαλύτου

Προετοιμασία & Βαφή Επιφάνειας

Για την εξασφάλιση καλής πρόσφυσης, η επιφάνεια απαιτείται να είναι στεγνή, καθαρή και ελεύθερη από σκόνες, λίπη, άλατα, σκουριές, σαθρές βαφές, και υπολείμματα.

- ◆ Σε νέες ξύλινες επιφάνειες: αποχαρτάρισμα, καθαρισμός, 1 στρώση Kraft Wood Care Συντηρητικό Ξύλου Διαλύτου και στη συνέχεια 1-2 στρώσεις Kraft Wood Care Βερνίκι εμποτισμού διαλύτου.
- ◆ Σε βαμμένες ξύλινες επιφάνειες με βερνίκια κρούστας ή βερνικοχρώματα: απαιτείται πρώτα πλήρης αφαίρεση με διαβρωτικό χρωμάτων, καθαρισμός με διαλυτικό πινέλου και 1 στρώση Kraft Wood Care Συντηρητικό Ξύλου Διαλύτου και στη συνέχεια 1-2 στρώσεις Kraft Wood Care Βερνίκι εμποτισμού διαλύτου.

Οδηγίες Εφαρμογής

- ◆ Εργαλεία βαφής: Πινέλο, πατρόγκα ή εμβάπτιση.
- ◆ Αραίωση: Εφαρμόζεται χωρίς αραίωση παράλληλα προς τη φορά των νερών του ξύλου.
- ◆ Για νωπά ξύλα απαιτείται πριν την εφαρμογή του KRAFT wood care συντηρητικό ξύλου να έχουν στεγνώσει σε βάθος.
- ◆ Χρόνος επιφανειακού στεγνώματος: 2-4 ώρες σε 25°C και 50% σχετική υγρασία (οι χρόνοι στεγνώματος επιμηκύνονται σε υγρές - κρύες συνθήκες).
- ◆ Αναδεύετε καλά πριν τη χρήση & κατά τη διάρκεια της εφαρμογής.
- ◆ Μην εφαρμόζετε σε θερμοκρασίες κάτω από 10°C και πάνω από 35°C καθώς και άνω του 65% σχετικής υγρασίας.

Συσκευασία

- ◆ Διατίθεται σε συσκευασίες των 0,75L και 2,5L.

Οδηγίες Ασφαλούς Χρήσης

Να διατηρείτε τα δοχεία ασφαλώς σφραγισμένα και να τα φυλάσσετε μακριά από παιδιά. Είναι εύφλεκτο. Να χρησιμοποιείται μόνο σε καλά αεριζόμενο χώρο. Μην αναπνέετε αναθυμιάσεις/εκνεφώματα. Σε περίπτωση ατυχήματος λόγω εισπνοής απομακρύνετε το θύμα από το μολυσμένο χώρο και αφήστε το να ηρεμήσει. Σε περίπτωση επαφής με τα

μάτια πλυθείτε αμέσως με άφθονο νερό και ζητήστε ιατρική συμβουλή. Σε περίπτωση κατάποσης, ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή και δείξτε το δοχείο του προϊόντος. Μην το αδειάζετε στην αποχέτευση ή σε άλλες πηγές νερού. Είναι πολύ τοξικό και επιβλαβές για τους υδρόβιους οργανισμούς. Μπορεί να προκαλέσει μακροχρόνιες δυσμενείς επιπτώσεις στο υδάτινο περιβάλλον. Το υλικό και ο περιέκτης του να θεωρηθούν κατά τη διάθεσή τους επικίνδυνα απόβλητα. Τα άδεια δοχεία να μην χρησιμοποιούνται για αποθήκευση τροφίμων και να τα διαχειρίζεστε σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να συμβουλευτείτε το Φυλλάδιο Δεδομένων Ασφαλείας αυτού του προϊόντος.

Αποθήκευση

- ◆ Αποθηκεύετε το προϊόν σε θερμοκρασία από 5°C έως 35°C και ποσοστό σχετικής υγρασίας < 65%.
- ◆ Διατηρείτε τα δοχεία ερμητικά κλειστά.

Εσωτερικής/εξωτερικής χρήσης προϊόντα χρώσης ξύλου χωρίς σχηματισμό υμενίου A/στ (Δ)

Οριακή τιμή φάσης I: 700g/L

Οριακή τιμή φάσης II: 700g/L

Μέγιστη περιεκτικότητα Π.Ο.Ε προϊόντος έτοιμου προς χρήση: 690 g/L

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

| | |
|---|--|
| Ειδικό Βάρος (Kg/L) | 0,78 (±0.02) {ISO 2813} |
| Στερεά κατ' Όγκο (%) | 10 |
| Ιξώδες (Flow Cup N° 4) | 8-20 sec {ISO 2431} |
| Θεωρητική Απόδοση (m ² /L) | 16* {ISO 6504} |
| Πάχος Ξηρού Υμένια (μm) | Εμποτισμός |
| Επιφανειακό Στέγνωμα σε 25°C και 50% Σχ. Υγρ. | 2-4 ώρες |
| Ελάχιστος Χρόνος Επαναβαφής | 24 ώρες |
| Μέγιστος Χρόνος Επαναβαφής | 2 μήνες για εξωτερική ξυλεία |
| 0% Υγρασίας στο Ξύλο | 18% μέγιστη ποσότητα 12% για τροπική ξυλεία |
| Σημείο Ανάφλεξης (°C) | 32 |
| Χρόνος Αποθήκευσης | 1 έτος τουλάχιστον |

* ανάλογα με την απορροφητικότητα της επιφάνειας, τις συνθήκες βαφής και τη μέθοδο εφαρμογής